

Acrylláqua

Primário incolor 100% acrílico.
Ref: 410.0030
Revisão: Janeiro 2010



DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto formulado à base de uma dispersão aquosa 100% acrílica com elevada capacidade de penetração para a consolidação do substrato.

PROPRIEDADES

- Boa resistência à alcalinidade dos substratos;
- Excelente Resistência aos fungos e algas;
- Fácil aplicação;

UTILIZAÇÃO

Acrylláqua é um primário com a finalidade de promover a aderência da tinta e a consolidação do substrato. Deve utilizar-se sempre que as superfícies sejam muito absorventes para evitar o efeito de farinação. Devido a sua resistência a alcalinidade, deve ser usado no interior e exterior nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco, estuque, betão, tijolo, etc.

APLICAÇÃO

Preparação das superfícies:

Em pintura de raiz – Em reboco novo deve aguardar aproximadamente 1 mês pela cura do cimento. As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gordura ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 1 demão de **Acrylláqua** sempre com uma diluição a 100%.

Em repintura – Deve proceder à escovagem das superfícies, de forma a remover partículas destacáveis. Após preparação e reparação prévia das superfícies, aplicar 1 demão de **Acrylláqua** sempre com uma diluição a 100%.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas – Deve proceder a um tratamento prévio, aplique uma demão de **Solução Anti-Fungos e Algas**. Para reforçar e retardar ainda mais o aparecimento em zonas muito afectadas aplicar o **Aditivo Anti-Fungos Concentrado** numa embalagem de **Acrylláqua**15lt.

- **Sistema de Pintura:** Rolo anti - gota, trincha e pistola airless;
- **Diluição:** Com **Água** nas proporções indicadas;
1ª Demão a 100%;
- **Número de demãos:** 1 demão;
- **Intervalo entre demãos:** Aproximadamente 4 horas;
- **Condições de aplicação:**
Temperatura - $\geq 10^{\circ}\text{C}$;
Humidade relativa - $< 80\%$;
Temperatura do suporte - $2/3^{\circ}\text{C}$ acima da temperatura do ponto de orvalho;
- Não pintar com o suporte muito quente por exposição ao sol;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.

Acrylláqua

Primário incolor 100% acrílico.
Ref: 410.0030
Revisão: Janeiro 2010



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Incolor;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **Compostos Orgânicos Voláteis (COV);** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/L. Este produto contém no max. 16 g/L COV; **a)**

a) Nota: O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

RENDIMENTO

- Varia de acordo com a natureza e o estado da superfície a pintar, como valor médio orientativo considerar: 10 a 12m²/l.

EMBALAGENS

- 1, 5 e 15 Litros

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.** Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

The new generation of color.