

## Sollácryl Acetinado

Esmalte Aquoso

Ref: 510.0185

Revisão: Janeiro 2012



### DESCRIÇÃO

Trata-se de um produto aquoso formulado com base em uma resina 100% acrílica.

### PROPRIEDADES

- Boa secagem;
- Grande resistência à sujidade;
- Não amarelece;
- Bom poder de cobertura;
- Ótima resistência à alcalinidade;

### UTILIZAÇÃO

**Sollácryl Acetinado** é a escolha de eleição em cozinhas, casas de banho, hospitais, escolas, bem como para locais onde se exija uma maior resistência e lavabilidade do que as obtidas com as tintas aquosas convencionais. É especialmente recomendado pela sua resistência ao amarelecimento.

### APLICAÇÃO

#### Preparação das superfícies:

As superfícies devem estar secas e limpas, isentas de poeiras, gorduras ou partículas destacáveis. Após preparação prévia das superfícies, aplicar 2 a 3 demãos **Sollácryl Acetinado**.

**Superfícies novas:** Em madeira aplicar uma a duas demãos de primário tipo **Subcapa**.

No caso das massas de Kerapas aplicar o esmalte directamente.

Em superfícies muito porosas (gesso, cimento) aplicar uma demão de **Primário Isollite HP** (Exterior) ou **Isolláqua Pigmentado** (interior).

**Em repintura:** Em superfícies já pintadas com tintas plásticas ou esmaltes sintéticos em bom estado proceder a uma boa lavagem com água e sabão seguida de uma lixagem suave com lixa fina para despolir totalmente o filme antigo.

No caso de pinturas em mau estado deverá proceder-se à decapagem total da tinta ou a uma escovagem geral.

- **Sistema de Pintura;** Rolo de pelo curto, trincha ou pistola;
- **Diluição:** Com **água** nas proporções indicadas;  
1ª Demão até 10%;  
2 e 3ª Demão até 5 max.;
- **Número de demãos;** 2 a 3 demãos
- **Intervalo entre demãos:** aproximadamente 6 horas;
- **Condições de aplicação:**  
Temperatura -  $\geq 10^{\circ}\text{C}$ ;  
Humidade relativa -  $< 80\%$ ;  
Temperatura do suporte -  $2/3^{\circ}\text{C}$  acima da temperatura do ponto de orvalho;

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

**The new generation of color.**

## Sollácryl Acetinado

Esmalte Aquoso

Ref: 510.0185

Revisão: Janeiro 2012



### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Cor:** Branco e cores;
- **Aspecto:** Acetinado;
- **Secagem superficial:** 1 hora aproximadamente (a 20 °C e 60% de humidade relativa);
- **COV (Compostos Orgânicos Voláteis):** Valor Limite da UE para o produto (cat. A/b): 100g/L (2010). Este produto contém no máx. 98g/L COV. **a)**

**a) Nota:** O valor de COV's acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos através de misturas com outros produtos que não os por nós recomendados, e chamamos à atenção para a **responsabilidade** que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir a Directiva 2004/42/CE.

### RENDIMENTO

- 12 a 16 m<sup>2</sup> / L

### EMBALAGENS

-1, 5 e 15 Litros

### SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Produto isento de solventes, de manipulação não perigosa. Não ingerir. Conserve a embalagem bem fechada, em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene em condições extremas de temperatura. **Manter longe do alcance das crianças.**

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene e Segurança no Trabalho. Para mais informações a leitura da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

Garanta a qualidade do seu trabalho, respeite as instruções de utilização dos nossos produtos.

**The new generation of color.**